

ACCIAIO 2738HH Produzione **SIDENOR ACEROS ESPECIALES S.L.**

DENOMINAZIONE 2738HH (High hard)

STATO DI FORNITURA

BONIFICATO HB 310-355

Comp. Chimica:	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	V
Valori di riferimento in %	0.26	1.48	0.25	0.015	0.003	1.30	1.05	0.70	0.13

Proprietà / impiego:

Acciaio per utensili prebonificato ideale per la produzione di stampi termoplastico o/a compressione, stampi ad alta produttività con durezza a cuore di circa 310 HB.

Allo stato di fornitura: nitruabile, idoneo alla cromatura dura.
 Fotoincisibile, lucidabile SPI A2 resistente alla testurizzazione e lucidabile.

Grazie alla durezza a cuore di circa 310 HB idoneo alla costruzione di stampi di grandi dimensioni paraurti, cruscotti, sedie, cassonetti per le immondizie.